

## Holzimprägnierung LANGZEITSCHUTZ

Konservierender, grundierender Holzschutz  
farblos + hellbraun - lösemittelhaltig

### Kurzcharakteristik:

- schützt gegen holzerstörende Organismen, Nässe + Schmutz
- grundiert für dekorative Nachbehandlung
- dauerhaft
- wirkungsbereit
- Geprüft auf Sicherheit von Spielzeug gemäß DIN EN 71, Teil 3



### Eigenschaften

**ASUSO - Holzimprägnierung** auf der Basis von Terpentinersatz hat zwei Wirkungs- Spektren:

Einmal sehr **gute grundierende Wirkung** durch den beachtlichen Bindemittelgehalt.

Zum anderen den zuverlässigen **vorbeugenden LANGZEITSCHUTZ** durch eine ausgewogene, moderne Wirkstoff kombination: diese wird durch den hohen Harzanteil fest im Holz fixiert und kann nicht ausgewaschen werden.

Der vorbeugende LANGZEITSCHUTZ wirkt gegen holzerstörende/verfärbende Pilze **und** gegen holzerstörende Insekten.

### Besondere Produktvorteile

Der **originäre Terpentinersatz**

- macht **ASUSO - Holzimprägnierung** mild im Geruch und angenehm in der Verarbeitung

Das spezielle Harzsystem mit hohem Penetrationsvermögen

- dringt tief ins Holz ein und fixiert die Wirkstoffe dort auswaschfest und sicher.

Die **moderne Wirkstoffkombination**

- wirkt sicher vorbeugend gegen holzerstörende Pilze und Insekten sowie Bläue (DIN EN 173 in Verbindung mit DIN 73, DIN EN 152 und 46).

Die **Werksbescheinigung gemäß DIN 50049**

- bestätigt die amtliche Prüfung durch das Materialprüfungsamt Brandenburg und
- die Bewertung der Inhaltsstoffe durch das BgVV und das UBA.

## ■ Einsatzgebiete

- als **Imprägnierung** für Holzkonstruktionen im Außenbereich wie:

Dachstühle<sup>1</sup> und alle Konstruktionen, die keine dekorative Nachbehandlung erfahren,

- als **Grundierung** und Imprägnierung von Holz im Außenbereich ohne dauernden Erd-/Wasserkontakt wie:

Fenster, Türen, Zäune, Pergolen, Carports, Gartenmöbel etc. vor der dekorativen Behandlung.

<sup>1</sup> Bautechnische Vorschriften sind zu beachten!



**Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten !**

## ■ Verarbeitung

**ASUSO - Holzimprägnierung** unverdünnt durch Streichen, Rollen oder im Tauchverfahren auf das Holz aufbringen.

Besonders auf gutes Tränken der Stirnseiten achten.

Nach ca. **4 Stunden Trocknung** kann überlackiert oder lasiert werden.

Auf **ASUSO - Holzimprägnierung** kann mit lösemittelhaltigen **und** wasserverdünnbaren Lacken und Lasuren gearbeitet werden.

Bei **ASUSO - Holzimprägnierung** " hellbraun " signalisiert der braune Farbton lediglich die bereits behandelten Flächen. Der Farbton ist nicht lichtecht, er hat keine bleibende dekorative Bedeutung.

### **Reinigung der Werkzeuge**

mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünner.

### **Der Asuso-Tip:**

Für wässrige Beschichtungssysteme gibt es Aquacompact, den Holzschutzgrund auf Wasserbasis.