

TECHNISCHES DATENBLATT

Überarbeitet:
31-08-2012

MSD Mastic

Version: 1.0/DE

BESCHREIBUNG

Ungesättigte Spachtelmasse auf Polyesterbasis. Die besondere Zusammensetzung und Textur machen die Spachtelmasse zur idealen Füllung von Fugen in dekorativen Wandpanelen und sorgen so für ein professionelles und sauberes Ergebnis.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Aussehen:	Paste
Farbe:	Grau/grob
Dichte (25 °C):	1,8 kg/dm ³
Spezifisches Gewicht:	176 kg/s dm ²
Viskosität:	200.000 cP (10 rpm) 660000 cP (50 rpm)
Reichweite:	0,5 kg/m ²
Charpy-Schlagversuch	
Erst-	1,00 KJ/m ²
Getrocknet	1,02 KJ/m ²
Nach 20 Kühlzyklen	1,18 KJ/m ²

VOCs: Europäische Grenzwerte
(2004/42/EG) bei vergleichbaren Harzen:
250 g/l MSD Mastic 55 g/l (2,78 %) Klasse A+
(Frankreich) Gemäß AgBB-Kriterien

ANWENDUNG

Anwendung: Speziell zum Verfüllen von Fugen und zur Abdeckung der Halterungen bei Einbau von dekorativen MSD-Wandpanelen entwickelte Spachtelmasse.

Vorbereitung des Produkts:



Mischverhältnis:
Spachtelmasse mit
Härtemittel
(Mek-Katalysator)
mischen, bis eine glatte
Masse erreicht wird.

<5 °C	-> 3 % Mek
25 °C (empfohlen)	-> 2% Mek
>25 °C	-> 1,5 % Mek

TECHNISCHES DATENBLATT

Überarbeitet:
31-08-2012

MSD Mastic

Version: 1.0/DE

Anwendungsverfahren:



Anwe
ndun
g:

Mit Spachtel oder vergleichbarem Werkzeug.



Verar
beitb
arkeit

15 bis 20 Minuten bei 25 °C.



S

Hinreichenden Atemschutz verwenden.
Vor Verwendung SDB durchlesen.
Vorsichtsmaßnahmen auf Behälter befolgen.

tz:

Schu

Abwaschen und Werkzeugreinigung

Nitroverdünnung oder
Lösemittel.

VERPACKUNGSGRÖSSEN UND LAGERUNG

MSD Mastic ist in 2,5, 5 und 25 kg-Behältern erhältlich.

In einem kühlen, gut durchlüfteten Bereich lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, bei Raumtemperatur zwischen 5 °C und 30 °C. MSD Mastic kann im Originalbehälter und unter günstigen Lagerbedingungen bis zu 6 Monate nach Abfüllung verwendet werden.

ANMERKUNGEN

- Wir empfehlen die Verwendung der Spachtelmasse mit einem MEK-Peroxid-Härtemittel von MSD.
- Um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen warten Sie mindestens die angegebene Dauer bis zum Austrocknen ab, bevor Sie mit dem Schleifen und Anstreichen beginnen.
- Ein erzwungenes, schnelleres Austrocknen bei erhöhter Temperatur kann zu Rissen, Blasen einer geringeren Haftwirkung oder anderen Mängeln führen.
- Tragen Sie MSD Mastic ggf. erneut auf, um vorige Mängel zu beseitigen.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf Labortests und der Anwendung unter kontrollierten Bedingungen sowie auf unseren aktuellen Kenntnissen sowie auf anderen Quellen und technischen Kenntnissen. Die bereitgestellten Informationen dienen Informationszwecken und geben keine Gewähr für Genauigkeit oder Vollständigkeit. Der Anwender trägt dafür Sorge, dass die Informationen aktuell sind und sich für die beabsichtigte Anwendung eignen. Bei den in diesem Datenblatt enthaltenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die von Abfüllung zu Abfüllung leicht abweichen können.

Das Sicherheitsdatenblatt des Produkt und auf dem Etikett angegebene wichtige Informationen sind einzuhalten. Verarbeitungsmethode und Arbeitsbedingungen des Anwenders entziehen sich unserer Kenntnis und Kontrolle. Es obliegt stets dem Endverbraucher, die nötigen Maßnahmen zu treffen, um gesetzliche Anforderungen zur Handhabung, Lagerung, Verwendung und Entsorgung dieses Produkts zu erfüllen.

Die Informationen können unter Ausschluss der Haftbarkeit unsererseits jederzeit in Teilen oder im Ganzen unangekündigt ergänzt werden.