

PELLICOLA DI FONDO

Campi di applicazione	<ul style="list-style-type: none">■ Pellicola di fondo carteggiabile■ Ideale come fondo per successive laccature nella produzione del mobile						
Materiali di supporto	<ul style="list-style-type: none">■ Pannelli truciolari, pannelli in MDF, composti legnosi o altri materiali piatti di supporto.						
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none">■ Su presse piane, continue, Quickstep, a doppio nastro e su impianti di laminazione a caldo / freddo con tutti gli adesivi reperibili in commercio.■ Per la lavorazione del rotolo è necessaria una attrezzatura speciale.						
Pressione / temperatura di lavorazione	<ul style="list-style-type: none">■ A seconda del tipo di adesivo, della velocità di avanzamento e del tempo di pressatura / permanenza <p><u>Esempio: dati di pressaggio per procedimento tramite pressa a caldo</u></p> <table><tr><td>Temperatura</td><td>90 - 160 °C</td></tr><tr><td>Pressione</td><td>0,3 - 0,4 N/mm²</td></tr><tr><td>Tempo di pressatura</td><td>50 - 10 sec</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">■ La temperatura del materiale da lavorare non dovrebbe essere inferiore a 20 °C.	Temperatura	90 - 160 °C	Pressione	0,3 - 0,4 N/mm ²	Tempo di pressatura	50 - 10 sec
Temperatura	90 - 160 °C						
Pressione	0,3 - 0,4 N/mm ²						
Tempo di pressatura	50 - 10 sec						
Stoccaggio	<ul style="list-style-type: none">■ In ambiente fresco e asciutto, nell' imballo originale (circa 20 °C, 55-65 % di umidità), 6 mesi.						