

# Technisches Merkblatt

## Naturholzeffekt CM3320-00XX

### Produktbeschreibung

Zweikomponenten-Polyurethanlack auf Basis spezieller lichtbeständiger Bindemittel mit integriertem UV-Filter. Naturholzeffekt CM3320-0010 erhält den natürlichen Charakter unbehandelten Holzes, verzögert die normale Holzverfärbung und verleiht den Oberflächen höchstmögliche Farbkonstanz und Schutz für viele Jahre. Der ausgehärtete Lackfilm ist gegen chemische und mechanische Einwirkungen widerstandsfähig. Er erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12720, Beanspruchungsgruppe 1B und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53 160.

### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	CM3320-0010	CM3320-0005
<b>Bezeichnung:</b>	Naturholzeffekt	
<b>Mattgrad:</b>	tiefmatt	stumpfmatt
<b>Glanz:</b>	8-10	3-5
<b>Festkörper:</b>	13,30%	Gardner 60°
<b>Dichte:</b>	0,900 g/ml	Gewicht (theoretisch)
<b>Viskosität:</b>	22-25 Sek.	DIN 4 mm / 20°C
<b>Frostempfindlich:</b>	nein	
<b>Haltbarkeit:</b>	12 Monate	ungeöffnetes Gebinde, bei 15-25°C

### Verarbeitung

Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
06111 SV3000	10	0989 ST3001	19-20 Sek.	100-120g/m²	24 Stunden

\*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen  
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

### Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
Lufttrocknung	20°C	2 Stunden 24 Stunden	schleifbar stapelbar

Alle angegebene Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

### Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probeflickierung durchführen!**

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**

**Sherwin-Williams Deutschland GmbH** Paul-Gerhardt-Str.31 D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal |

Fon +49 202 57 47 0 | Fax- +49 202 55 51 82 | office@arti.de | www.arti.de | USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5902 / 0970 |

Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal | Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal | Bankverbindung JPMorgan AG | Konto-Nr.: 6161510513 (BLZ 501 108 001 BAN: DE52501108006161510513 | SWIFT BIC: CHASDEFX

