

Technisches Merkblatt

PATINA

Produktbeschreibung

Schnelltrocknende, flüssige, gebrauchsfertige Farbstofflösung, zur Erzielung von Antikeffekten, Schattierungen. Auch geeignet zum Angleichen von Farbunterschieden gebeizter Holzoberflächen.

Technische Daten

Bezeichnung:	PATINA
Dichte:	ca. 0,9 g/cm ³ , Rezeptabhangig
Viskosität:	ca. 12 " DIN 4 mm / 20°C
Frostempfindlich:	nein
Haltbarkeit:	12 Monate ungeöffnet, bei 15-25°C

Verarbeitung

Auftragstechnik: alle Spritzverfahren, mit Becherpistole oder Patinierpistole dünn aufnebeln

Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge
0973	ca. 12 Sek.	ca. 40-50 g/m ²

Trocknung

Methode Temperatur Trocknungszeit Bemerkungen:

Staubtrocken / Griffest	20°C 10 Min.
Forcierte Trocknung	50°C 2-3 Min.

Alle angegebene Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie.

Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Ergebnis. **Stets Probebeizung durchführen!**

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**

Sherwin-Williams ARTI GmbH Paul-Gerhardt-Str.31 D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal |

Fon +49 202 57 47 0 | Fax- +49 202 55 51 82 | office@arti.de | www.arti.de | Geschäftsführer Friedhelm Heck |

USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5902 / 0970 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal

Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal | Bankverbindung SEB Frankfurt Kto.-Nr. 63169005 (BLZ 512 202 00)

