

MELAMINOVÉ HRANY OSTERMANN

Popis produktu

Melaminové hrany OSTERMANN jsou nekonečné jednovrstvé pásy hran z role s povrchem ve finální úpravě. Základem je dekorační papír impregnovaný speciálními pryskyřicemi (v uni barvách, dřevodekoru nebo fantazijním dekoru).

Způsob dodání

Standardně k dostání v šířkách 16, 20, 23, 25, 33, 43, 55 a 77 mm. Jumborole (šířka 315 mm) je možné nařezat a dodat v libovolných šířkách. Tloušťka hran činí podle typu 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm nebo 0,9 mm. Délka jedné role je 150 m.

Oblast použití

Melaminové hrany OSTERMANN se používají jako rovné hrany k olemování úzkých ploch dřevěných materiálů určených na bytový a pracovní nábytek.

Povrchy

Melaminové hrany OSTERMANN mají mnoho různých povrchů:

- Hladký
- Miniperlička
- Jasanový pór
- Lesklý
- Vysoký lesk
- Dřevěný pór
- Struktura dřeva
- S vrstvou z hliníku

Zadní strana

Zadní strana melaminových hran OSTERMANN je buď obroušená nebo opatřená vrstvou tavného EVA lepidla. Všechny melaminové hrany lze dodatečně opatřit vrstvou tavného EVA lepidla.

Zpracování

Melaminové hrany OSTERMANN lze obecně lepit na všech olepovačkách všemi běžnými technologiemi lepení (EVA, PO a PUR).

Melaminové hrany opatřené na zadní straně vrstvou tavného EVA lepidla lze zpracovávat pomocí horkovzdušného fénu nebo žehličky.

Dbejte údajů dodavatelů strojů a lepidel. Teplota při aplikaci by neměla být nižší než 20 °C.

Vlastnosti materiálu

Vlastnost	Hodnota	Norma
chemická odolnost	1B-1D	DIN 68861/1
namáhání oděrem	≥ 2 E	DIN 68861/2
namáhání poškrábáním	≥ 4 E-F	DIN 68861/4
světlostálost	$\geq$ stupeň 6	DIN EN ISO 105-B02
Melaminové hrany neobsahují halogeny a PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky).		

Podmínky pro skladování

6 měsíců, v suché a chladné místnosti (cca 20 °C, vlhkost vzduchu 55 – 65 %)

Údaje uvedené v technickém listu nejsou závazné a nepředstavují příslib jakýchkoliv vlastností. Vzhledem k rozmanitosti materiálů a parametrů zpracování je nutné si ještě před zpracováním ujasnit zkouškami vhodnými co do rozsahu i metodiky, jestli je daný produkt vhodný pro zamýšlené účely zpracování. Všechny parametry výrobku se mohou od tohoto technického listu lišit a to na základě individuálních ujednání.