

OSTERMANN MELAMINKANTER

Produktbeskrivelse

OSTERMANNs melaminkanter er endeløse 1-lags-kantstrimler fra rulle med finishoverflade. Basis er et dekorpapir gennemvædet med specialharpiks (ensfarvede eller påtrykt træ- eller fantasidekorationer).

Leveringsformer

Fås som standard i bredder på 16, 20, 23, 25, 33, 43, 55 og 77 mm, hele stykker (bredde 315 mm) kan skæres og leveres i ønsket bredde. Kanternes tykkelse er, alt efter type, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 eller 0,9 mm. Rullelængde er 150 m.

Anvendelsesområde

OSTERMANN melaminkanter anvendes som lige kant til den smalle overfladebelægning på træmaterialer til møbler til privat- og arbejdsbrug.

Overflader

Melaminkanter fra OSTERMANN fås i mange forskellige overflader:

- Glat
- Miniperle
- Askepore
- Blank
- Højglans
- Træpore
- Træstruktur
- Med aluminium pålagt

Bagside

OSTERMANN melaminkanter er slebet på bagsiden eller belagt med EVA-smelteklæber. Alle melaminkanter kan efterfølgende påføres EVA-smelteklæber.

Forarbejdning

Melaminkanter fra OSTERMANN kan som udgangspunkt forarbejdes på alle kantlimemaskiner med alle gængse limteknologier (EVA, PO og PUR).

Melaminkanter, som på bagsiden er forlimet med EVA-smelteklæber, kan forarbejdes ved hjælp af en varmlufttørrer eller et strygejern.

Vær opmærksom på anvisningerne fra maskin- og limleverandørerne. Forarbejdningstemperaturen skal være mindst 20 °C.

Materialleegenskaber

Egenskab	Værdi	Standard
Kemisk resistens	1B-1D	DIN 68861/1
Slidstyrke	≥ 2 E	DIN 68861/2
Ridsestyrke	≥ 4 E-F	DIN 68861/4
Lysbestandighed	$\geq$ trin 6	DIN EN ISO 105-B02
Melaminkanter er uden halogener og PAH'er.		

Opbevaring

6 måneder i kølige og tørre rum (ca. 20 °C, 55-65 % luftfugtighed)

Angivelserne i databladet er ikke bindende og udgør ikke en garanti for nogen form for egenskaber. På grund af det store udvalg af arbejdsmaterialer og forarbejdningsparametre er det nødvendigt før forarbejdning, ved hjælp af egnede test hvad angår omfang og metodik, at afklare, om produktet egner sig til de planlagte anvendelsesformål. Samtlige produktparametre kan afvige fra dette datablad som følge af individuelle aftaler.