

OSTERMANN MELAMINE KANTEN

Productomschrijving

OSTERMANN melamine kanten zijn kantenbandstroken van één laag van de rol met een afgewerkt oppervlak. De basis hiervoor is een decoratief papier dat geïmpregneerd is met speciale harsen (effen unikleuren of bedrukt met hout- en fantasie-decoren).

Levervormen

Standaardbreedtes 16, 20, 23, 25, 33, 43, 55 en 77 mm zijn direct uit voorraad leverbaar, op verzoek kunnen moederrollen (breedte 315 mm) in iedere gewenste breedte gesneden en geleverd worden. De dikte van het kantenband is - afhankelijk van type - 0,3, 0,5, 0,6 of 1 mm. De rollengte is 150 mm.

Toepassing

Melamine kanten van OSTERMANN zijn geschikt voor rechte verlijming in de keuken-, meubel- en interieurbouw, ze zijn niet geschikt als soft- of vouwkant.

Oppervlakte

Melamine kantenband van Ostermann is in veel verschillende oppervlaktes verkrijgbaar:

- glad
- miniperl
- glanzend
- hoogglanzend
- houtnerf
- houtstructuur

Achterzijde

OSTERMANN melamine kanten zijn aan de achterzijde geschuurd of voorgelijmd met EVA-smeltlijm. Al het melamine kantenband kan op verzoek voorgelijmd met EVA-smeltlijm worden.

Verwerking

De door OSTERMANN geleverde melamine kanten kunnen op alle gangbare kantaanlijmmachines met alle gangbare lijmttechnologieën (EVA, PO en PU) verwerkt worden.

Met EVA voorgelijmde melamine kanten kunnen met een heteluchtföhn of een strijkijzer verwerkt worden.

Neem de specificaties van de machine- en de lijmlieferancier in acht. De verwerkingstemperatuur dient minimaal 20 °C te zijn.

Materiaaleigenschappen

Eigenschap	Waarde	Norm
Chemische bestendigheid	1B-1D	DIN 68861/1
Slijtagebelasting	≥ 2 E	DIN 68861/2
Krasbelasting	≥ 4 E-F	DIN 68861/4
Lichtechtheid	> klasse 6	DIN EN ISO 105-B02
Melamine kanten bevatten geen halogenen en PAK's.		

Opslag

6 maanden, koel en droog bewaren (ca. 20°C, 55 - 65 % luchtvochtigheid)

De gegevens in dit informatieblad dienen ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vanwege de diversiteit van het materiaal en de verwerkingsmogelijkheden, dient voor de verwerking absoluut door middel van reikwijdte en methodiek getest te worden, of het product voor het beoogde gebruik geschikt is. Alle productcriteria kunnen vanwege individuele afspraken van dit informatieblad afwijken.