

MS-POLYMER 660.01/02/05/09

REDOCOL MS-Polymer 660.01/02/05/09 is een gebruiksklare, hoogwaardige montagelijm op basis van MS-Polymer. REDOCOL MS-Polymer 660.01/02/05/09 is ook voor het afdichten van voegen geschikt. Montagelijm is overschilderbaar, blijft elastisch en heeft een hoge aanvangshechting.

- Voor vele materialen geschikt
- Lijmen en afdichten tegelijk
- Hoge aanvangshechting
- Waterdicht
- Blijvend elastisch
- Overschilderbaar
- Kleurvast
- Oplosmiddelvrij
- Leverbare kleuren: wit, transparant, grijs, zwart

Toepassingsgebieden

Geschikt voor het verlijmen van vrijwel alle materiaal zoals, (natuur)steen, beton, spiegels, gips, PVC, diverse kunststoffen, metaal, aluminium, koper, lood, zink, hout, glas en Trespa platen. Ook geschikt als waterdichte afdichtingskit.

Verwerking:

De te verlijmen delen moeten schoon, vetvrij en droog zijn. REDOCOL MS-Polymer 660.01/02/05/09 aanbrengen en kortstondig aandrukken. Verdelen en evt. klemmen. Verwerking is met gebruikelijke kitpistolen mogelijk.

Minimale verwerkingstemperatuur: +5° C

Temperatuurbestendigheid: -40° C tot +90° C

Open tijd: 10 min

Uithardingstijd: 24 h

Huidvorming na: ca. 10 min

Opslag:

REDOCOL MS-Polymer 660.01/02/05/09 is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar. De lijm dient koel en vorstvrij bewaard te worden.

Verpakking:

Kokers met 290 ml inhoud.

Leest u s.v.p. het veiligheidsinformatieblad goed door!