

REDOCOL MS-POLYMER 660.41 HT

REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT je velmi kvalitní montážní lepidlo na bázi MS polymeru připravené rovnou k použití. Lepidlo REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT je vhodné též na utěsnění spár. Lepidlo je přetíratelné, zůstává elastické a má vysokou počáteční přilnavost.

- Velice vysoká počáteční přilnavost a vysoký nárůst síly
- Vhodné pro celou řadu materiálů
- Dobrá přilnavost na většině povrchů, i bez použití primerů
- Lepí a těsní zároveň
- Vodovzdorné
- Zůstává elastické
- Natíratelné
- Stálobarevné
- Bez obsahu rozpouštědel
- Odolné vůči UV záření
- Dostupné barvy: bílá

Oblasti použití

Vhodné pro lepení téměř všech materiálů jako (přírodní) kámen, beton, zrcadla, sádra, PVC, různé plasty, kov, hliník, měď, olovo, zinek, dřevo, sklo a desky trespá. Vhodné též jako vodotěsný izolační materiál.

Zpracování

Lepená plocha musí být suchá, zbavená prachu a mastnoty. Naneste REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT a chvíli přitlačujte. Rozdělte a případně fixujte. Aplikace je možná pomocí běžných kartušových lisů.

Min. teplota zpracování:	+5 °C
Tepelná odolnost:	-40 °C až 90 °C
Otevřená doba:	10 min.
Doba vytvrzení:	24 h
Doba tvorby povlaku:	cca 10 min.

Stálost při skladování

REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT má v neotevřeném obalu trvanlivost 12 měsíců. Lepidlo by se mělo skladovat v chladu a chránit před mrazem.

Balení

kartuše s obsahem 290 ml.

Přečtěte si pozorně bezpečnostní list!