

REDOCOL MS-POLYMER 660.41 HT

REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT er en brugsklar montagelim af høj kvalitet baseret på MS-polymer. REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT er også velegnet til tætning af fuger. Limen kan males, bevarer elasticiteten og har en høj starthæftning.

- meget høj indledende vedhæftning og høj styrkeopbygning
- velegnet til mange materialer
- god vedhæftning på de fleste overflader, selv uden brug af primer
- limning og forsegling på samme tid
- Vandfast
- forbliver elastisk
- Kan overmales
- farveægte
- Uden opløsningsmidler
- UV-beständig
- tilgængelige farver: Hvid

Anvendelsesområder

Velegnet til limning af næsten alle materialer såsom (natur)sten, beton, spejle, gips, PVC, forskellige plasttyper, metal, aluminium, kobber, bly, zink, træ, glas og Trespa-plader. Også velegnet som vandtæt fugemasse.

Forarbejdning

Overfladen, der skal limes, skal være tør og fri for støv og fedt. Påfør REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT, og tryk kortvarigt på. Fordel og reparer om nødvendigt. Forarbejdning er mulig med kommercielt tilgængelige kassettepresser.

Min. forarbejdningstemperatur:	+5° C
Temperaturbestandighed:	-40° C til + 90° C
Åbningstid:	10 min.
Hærdningstid:	24 timer
Huddannelsestid:	ca. 10 min

Opbevaringsstabilitet

REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT har en holdbarhed på 18 måneder i uåbnet emballage. Limen skal opbevares på et køligt og frostfrit sted.

Emballage

Patroner med et indhold på 290 ml.

Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladet!