

REDOCOL MS-POLYMER 660.41 HT

REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT è un adesivo per montaggi di alta qualità, pronto all'uso, su base di polimero MS. REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT è adatto anche per sigillare fughe. L'adesivo è verniciabile, rimane elastico e ha un'elevata presa iniziale.

- Elevata presa iniziale
- Adatto per svariate tipologie di materiali
- Buona adesione sulla maggior parte delle superfici, anche senza l'uso di primer
- Incolla e sigilla allo stesso tempo
- Resistente all'acqua
- Rimane elastico
- Verniciabile
- Stabile nel colore
- Privo di solventi
- Resistente ai raggi UV
- Colori disponibili: bianco

Campi di applicazione

Adatta all'incollaggio di quasi tutti i materiali: pietra (naturale), calcestruzzo, specchio, gesso, PVC, svariate materie plastiche, metallo, alluminio, rame, piombo, zinco, legno, vetro e pannelli Trespa. Anche adatta come sigillante impermeabile.

Lavorazione

Le parti da incollare devono essere pulite, prive di grasso e asciutte. Applicare REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT ed esercitare una breve pressione. Distribuire e possibilmente fissare. L'applicazione si può eseguire con le normali pistole a pressa per cartucce in commercio.

Temperatura di lavorazione:	+5° C
Termoresistenza:	da -40° C a + 90° C
Tempo aperto:	10 minuti
Tempo di completo indurimento:	24 h
Tempo di formazione della pellicola:	ca. 10 min

Conservazione

REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT si conserva per 12 mesi in confezione chiusa. L'adesivo deve essere conservato al fresco e al riparo dal gelo.

Confezione

Cartucce da 290 ml.

Si prega di leggere attentamente la scheda di sicurezza!