

REDOCOL MS-POLYMER 660.41 HT

REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT este un adeziv de montare de calitate superioară gata de utilizare, pe bază de polimer MS. REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT este adecvat și pentru etanșări ale rosturilor. Peste adezivul aplicat se poate vopsi, acesta rămâne elastic și are o aderență inițială ridicată.

- Aderență inițială foarte mare și densitate mare
- Adecvat pentru numeroase materiale
- Aderență bună pe majoritatea suprafețelor, chiar și fără utilizarea amorselor
- Lipire și etanșare totodată
- Impermeabil
- Rămâne elastic
- Se poate vopsi
- Rezistență la vopsire
- Fără solvenți
- Rezistență la UV
- Culori disponibile: alb

Domenii de utilizare

Adecvat pentru lipirea majorității materialelor, de ex. piatră (naturală), beton, oglindă, gips, PVC, diverse mase plastice, metal, aluminiu, cupru, plumb, zinc, lemn, sticlă și plăci Trespa. Adecvat și ca agent de etanșare impermeabil.

Prelucrare

Suprafața care urmează să fie lipită trebuie să fie uscată, fără praf și fără grăsimi. Aplicați REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT și presăți timp scurt. Distribuți și eventual fixați. Prelucrarea este posibilă cu presele de cartușe obișnuite disponibile în comerț.

Temperatură min. de prelucrare:	+5 °C
Rezistență la temperatură:	de la -40 °C până la + 90 °C
Timp de deschidere:	10 min.
Timp de întărire completă:	24 de ore
Timp de formare a peliculei:	cca. 10 min

Stabilitatea în timpul depozitării

REDOCOL MS-Polymer 660.41 HT se poate păstra 12 luni în ambalajul nedeschis. Adezivul trebuie protejat într-un loc răcoros și ferit de îngheț.

Ambalaj

Cartușe cu conținut de 290 ml.

Vă rugăm să respectați fișa tehnică de siguranță!