

# SPUITCONTACTLIJM

## REDOCOL OSTERBOND SMART 550.02/06

### Productomschrijving

Hoogwaardige universele vloeibare contactlijm op basis van neopreenrubber.

- Hoge aanvangshechting
- Universeel: voor alle werkstoffen
- Goed te spuiten
- Niet oplosbaar in water
- Goede warmtebestendigheid
- Aromaatrovrij
- Kleur: transparant of rood
- Temperatuurbestendigheid: -30° C tot +80° C

### Toepassingsgebieden

Geschikt voor het verlijmen van hardkunststof-platen, hout en houtwerkstoffen (MDF, multiplex, spaanplaten), fineer, metalen, aluminium, isolatiematerialen en meubelschuim. Bij de keuze van mogelijke materialen kunt u het beste vooraf testen in verband met de speciale eisen. De contactlijm kan zowel met een handpistool alsook met een spuitinstallatie verwerkt worden.

### Verwerking

|                              |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwerkingstemperatuur       | niet onder + 15°C. Voor het vermijden van condensatie is het belangrijk dat de temperatuur van de lijm en het te verlijmen materiaal iets hoger is dan de temperatuur van de omgeving |
| Luchtvochtigheid             | max. 65 %                                                                                                                                                                             |
| Ondergrond                   | schoon, droog, stof- en vetvrij                                                                                                                                                       |
| Gereedschap                  | Luchtvernevelende spuitinstallatie                                                                                                                                                    |
| Instelling van de apparatuur | Luchtdruk 4-6 bar, materiaaldruk 1-1.5 bar; spuitafstand 30 cm                                                                                                                        |
| Verwerking                   | Lijm in dunne lagen op beide delen aanbrengen. Voor een 100 % goede hechting moeten de randen van het materiaal extra ingespoten worden.                                              |
| Droogtijd                    | bij + 20 °C ca. 5 - 10 minuten. Indien de lijm geen draden meer trekt, kunnen de materialen direct nauwkeurig samengevoegd worden.                                                    |
| Open tijd                    | tot 60 minuten                                                                                                                                                                        |
| Persdruk                     | ca. 2 - 4 kg/cm <sup>2</sup> , afhankelijk van het materiaal                                                                                                                          |
| Perstijd                     | niet van betekenis                                                                                                                                                                    |
| Vastheid                     | na 3 dagen optimaal, op voorwaarde dat het materiaal niet aan hoge temperaturen of met direct zonlicht geconfronteerd wordt                                                           |
| Verwerking                   | ca. 150 - 200 ml/m <sup>2</sup> pro Seite                                                                                                                                             |
| Reiniging                    | Niet uitgeharde lijmresten en hulpmiddelen direct reinigen met verdunner voor spuitlijm                                                                                               |

### **Houdbaarheid**

24 maanden, vooropgesteld dat de lijm koel, vorstvrij en in een goed afgesloten verpakking bewaard wordt. Indien de lijm door vorst toch iets ingedikt is, dan langzaam op ca. + 20 ° C brengen.

### **Verpakking**

Leverbaar in verpakkingen van 10 en 25 liter.

**Leest u s.v.p. het veiligheidsinformatieblad goed door!**