

SPUITCONTACTLIJM REDOCOL

OSTERBOND SPRAY 570.02 BASIC

Productomschrijving

Hoogwaardige, universele spuitcontact lijm in lijmtank

- Draagbaar en overal meeneembaar
- Bevat geen methyleenchloride
- Zeer snelle droging en krachtopbouw
- Hittebestendig tot 90 °C
- Gering verbruik
- Fijne webspray
- Hoge aanvangshechting
- Vochtbestendig

Toepassingsgebieden

Verspuitbare contactlijm (webspray) voor het op locatie en direct verspuiten zonder spuitinstallatie. Voor 2-zijdige verlijmingen van weekmakerbestendige zachte vloer-bekledingen: o.a. rubber, tapijt, leder, kurk, vilt, textiel, stoffering, spaanderplaat, multiplex, lichtgewicht platen, MDF, OSB, PVC plinten, traptreden en trapneuzen, metaal, minder veeleisende laminaten onderling of op hout, steen, beton, pleisterwerk, metaal en andere gladde niet-poreuze oppervlakken.

Verwerking

Open verwerkingstijd:	minimaal 3 – 5 min, hoogstens 45 min (afhankelijk van de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en product)
Druk- en perstijd:	15 - 30 seconden, goed aandrukken
Verbruik:	ca. 140 m ²
Gebruik met	lijmpistool en slang (als set of los verkrijgbaar)

Niet geschikt voor het verlijmen van hoogglans laminaat en postforming. Niet geschikt voor de volgende materialen: polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), Teflon (PTFE/PFA/FEP) en polystyreen (PS) en zacht PVC en vinyl.

De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, vocht-, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn. De omgevingstemperatuur dient tijdens het verwerken minimaal + 15 °C te zijn. Voor een betere hechting is het aangewezen het oppervlak op te ruwen met schuurpapier P80. Metaal dient ontroest en opgeschuurd te worden tot op een St 3 niveau (volgens ISO 8501-1). De te verlijmen delen moeten goed passend zijn. In geval van twijfel of een materiaal geschikt is, dient een lijmtest uitgevoerd te worden.

Voor gebruik de lijmtank schudden of rollen, zodat de lijm en het aandrijfmiddel een homogeen mengsel vormt en een goede hechting kan ontstaan. De lijm tweezijdig aanbrengen met een spuitpistool. Let erop, dat de lijm gelijkmatig verspoten wordt (van links naar rechts of onder naar boven). De dekkingsgraad moet minimaal 80% zijn. Bij sterk poreuze materialen (gips, beton, enz.) kan na droging van de eerste laag een tweede lijmlaag worden aangebracht. (na ± 20 min). Afhankelijk van de

omgevingsfactoren ongeveer 3 - 5 min laten drogen en de onderdelen binnen max 25 min na toepassing samenbrengen. De lijm hecht direct, een correctie is niet meer mogelijk. Daarna met een aandrukrol of een pers 15 sec. krachtig aandrukken of aankloppen met een rubberen hamer. Het pistool na gebruik onmiddellijk vergrendelen. Ontroest en opgeschuurd metaal dient geaard te worden.

Bij een ontlading van statische elektriciteit kunnen de oplosmiddelen ontbranden, wanneer de lijm op het oppervlak wordt aangebracht. Indien de maximum open tijd overschreden wordt en de lijm te droog is om de verlijming te verwezenlijken, kan het lijmpoppervlak weer geactiveerd worden met een extra dunne laag van REDOCOL spuitcontactlijm. Om de hoogst mogelijke eindsterkte te bereiken, is het niet noodzakelijk, om de materialen gedurende de uitharding te samenpersen. De hoogste eindsterkte wordt bepaald door de initiële kracht die wordt gegeven bij het samenbrengen van de te verlijmen elementen, niet door de duur van de kracht.

Veiligheid

Lijmtank onder druk, niet bewaren bij temperaturen hoger dan + 50°C of in direct zonlicht. Werk in een goed ge-ventileerde omgeving. Niet roken tijdens gebruik. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Voor verdere informatie zie het etiket en het veiligheidsinformatieblad. Deze richtlijnen gelden enkel als algemene aanwijzing. De gebruiker dient voor in dienst name en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel.

Opslag

Minimaal 18 maanden in gesloten, originele verpakking op een droge plek tussen + 10 °C en + 25 °C. REDOCOL spuitcontactlijm dient indien mogelijk tussen + 18 °C en + 20 °C bewaard worden, zodat de contactlijm constant gebruiksklaar is.

Na gebruik de lijmtank niet afsluiten, enkel het pistool vergrendelen. Draai de kraan van de lijmtank nooit dicht, laat de slang steeds onder druk en bewaar de lijmtank op een droge plaats bij min. + 10°C. Tank nooit rechtstreeks op een beton- of tegelvloer plaatsen.

BEVAT GEEN METHYLEENCHLORIDE

Het meest voorkomende oplosmiddel in lijmtank spuitlijm is methyleenchloride (dichloormethaan of DCM). Dit is niet het geval bij REDOCOL Spuitcontactlijm in lijmtank van Ostermann. Methyleenchloride wordt o.a. gebruikt als aandrijfgas in aerosol-sprays en oplosmiddel. Methyleenchloride verdampt heel snel, werkt bedwelmend, heeft carcinogene werking en wordt door de huid gemakkelijk opgenomen.

Verpakking

Lijmtank onder druk met 22,1 l inhoud.

Leest u s.v.p. het veiligheidsinformatieblad goed door!