

TECHNOMELT PUR 270/9 MENota come Purmelt ME 270-9
Maggio 2017**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

TECHNOMELT PUR 270/9 ME attiene alle seguenti caratteristiche:

Tecnologia	PUR
Tipo di Prodotto	Adesivo termofusibile
Applicazione	Macchine bordatrici Linea retta Softforming
Aspetto	Blocchi con l'imballo in alluminio laminato flessibile (sacco pelabile)

Campi di applicazione

- Incollaggio bordi per velocità da 15 m/min
- Materiale bordo: legno massello, tranciati, melamminici, poliestere, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
- In caso di bordi ad alto spessore eseguire test preliminari per verificare l'idoneità.
- Particolarmente indicato per Softforming

* Suggerito a seconda delle caratteristiche individuali del bordo e a seconda di come è primerizzato.

Proprietà del Prodotto

- Micro-Emissione (ME) contenuto di isocianato monomero inferiore allo 0.1%
- MicroEmissione (ME) riduce l'emissione di vapori di isocianato fino al 90%
- Elevata presa iniziale
- Reticolazione chimica in pochi giorni
- Elevata resistenza finale
- Elevata resistenza al calore (>150°C) e flessibilità al freddo
- Eccellente resistenza all'umidità
- Sigillatura giunture

Dati tecnici**TECHNOMELT PUR 270/9 ME:**

Punto di rammolimento (Ring & Ball), °C	~85
Viscosità, Brookfield -, 150 °C, mPas :	~55 000
Resistenza al calore, °C	>150
Testato con legno di quercia da 0,6 mm con metodo Henkel di aumento temperatura.	
tempo di reticolazione fino a forza di incollaggio 2 - 5 finale, giorni (dipende dal substrato)	

ISTRUZIONI PER L'USO**Avvertenze Preliminari**

Prima di utilizzare il prodotto è necessario leggere la Scheda di Sicurezza per informazioni riguardanti misure precauzionali e raccomandazioni di sicurezza. Anche per prodotti chimici esenti da etichette obbligatorie, dovrebbero sempre essere osservate le precauzioni più rilevanti. Prego riferirsi anche alle istruzioni locali di sicurezza e contattare Henkel per un supporto analitico.

Indicazioni per l'impiego**Condizioni di lavoro**

Temperatura di lavorazione consigliata:

nel fusore, °C 130 - 150

nei rulli applicatori, °C 130 - 150

Temperatura ambientale raccomandata, °C 18 - 35

Umidità relativa raccomandata, % 30 - 60

Pulizia

Raccomandiamo di pulire la macchina accuratamente dopo l'applicazione di adesivi PUR utilizzando il TECHNOMELT PUR CLEANER 4. Raccomandiamo per la pulizia dell'impianto TECHNOMELT PUR CLEANER ME oppure TECHNOMELT PUR CLEANER ALL-IN-1. Seguire le indicazioni sulla sicurezza durante l'utilizzo del pulitore. Seguire inoltre tassativamente le istruzioni del costruttore dell'impianto.

Sicurezza

Il prodotto contiene difenilmetano diisocianato. Anche se il prodotto viene applicato entro il range di temperature consigliate, è possibile riscontrare vapori provocati dall'isocianato stesso. Se viene impiegata una temperatura di lavorazione molto superiore a quella consigliata si possono formare pericolosi prodotti di decomposizione nell'unità di applicazione. Per questo motivo, devono essere prese misure precauzionali, per esempio prevedere sistemi di aspirazione adatti. In caso di contatto con la pelle non tentare di rimuovere l'adesivo termofusibile con la forza. Consultare un medico. Vedere la relativa scheda di sicurezza.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nei contenitori originali ermeticamente chiusi, in locali freschi ed asciutti.



Ciclo vita (Shelf life)

Durata di conservazione, è di mesi (nella 12 confezione originale e non aperta)
confezione da 2 kg fino a 9 mesi

Utilizzo dei marchi:

[Salvo quando diversamente indicato] tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di Henkel e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti, in Germania, e altrove.

Reference 0.4

Classificazione:

Fare riferimento alla corrispondente scheda di sicurezza per dettagli riguardo:

Informazione sulla pericolosità**Regolamentazione sul trasporto****Regolamentazione sulla sicurezza****INFORMAZIONI AGGIUNTIVE****Avvertenze****Nota:**

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di cui non siamo a conoscenza.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA notare quanto segue:

Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile, a qualunque livello legale, la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare della consegna coinvolta.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti.

Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, **Henkel Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.**

La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

Henkel AG & Co. KGaA
73438 Bopfingen, Germania
Tel.: +49-7362-81-0

Henkel Italia S.r.l.
20157 Milano, Italia
Tel.: +39-2-357-921