

KANTOMELT LÄTTFYLLT

Vårt eget universalsmältlim med hög värmebeständighet och goda bearbetningsegenskaper för kantlistmaskiner.

Egenskaper

Smältlimmet REDOCOL Kantomelt lättfyllt är ett PUR-baserat konsthartslim med goda bearbetningsegenskaper för kantlistmaskiner. Limmet smälter och flyter ut väl. Det går utmärkt att bearbeta och lämnar inga trådar efter sig.

Användning

REDOCOL Kantomelt lättfyllt passar de flesta kantlisttyper (faner, melamin, polyester, HPL, PVC, ABS, PP) som testats av tillverkare och godkänts för smältlimningsprocesser. Lämpligheten beror på kantlistmaterialets speciella egenskaper och dess grundning.

Bearbetningsinstruktioner

Maskinen ska ställas in enligt maskintillverkarens anvisningar. REDOCOL Kantomelt kan bearbetas på vanligt sätt. Goda resultat uppnås under följande förutsättningar:

Rums- och materialtemperatur	18-20 °C
Fuktkvot i träet	8-10 %
Arbetstemperatur i vals	180-200 °C
Matningshastighet	från 10 m/min

Fogens styrka och hållbarhet beror bl.a. på hur stor andel av fogytorna som faktiskt är sammanfogade.

Kemitekniska data

Bas	Eten-vinylacetat-sampolymer (EVA)
Leveransform	Granulat
Färger	natur, vit
Viskositet (Brookfield)	ca 80 000 mPa.s
Mjukningspunkt (ring och kula)	ca 107 °C

Lagring

REDOCOL Kantomelt lättfyllt är hållbart i 24 månader förutsatt att produkten förvaras i tättslutande originalförpackning i en sval och torr miljö.

Säkerhetsanvisningar

Smältlim avger ångor även när de föreskrivna bearbetningstemperaturerna bibehålls och kan irritera andningsorganen. Därför måste åtgärder vidtas för att avlägsna ångorna, t.ex. genom lämplig utsugning.

Märkning

Se **säkerhetsdatabladet** för detaljerade instruktioner angående:

- Märkning av farligt gods
- Transportbestämmelser
- Säkerhetsföreskrifter