

KANTOMELT Z NIZKO VSEBNOSTJO POLNIL

Lastno univerzalno talilno lepilo z visoko toplotno odpornostjo in ugodnimi lastnostmi obdelovanja za stroje za lepljenje robnih trakov.

Značilnosti

REDOCOL Kantomelt z nizko vsebnostjo polnil je lepilo iz sintetične smole na osnovi EVA z dobrimi lastnostmi obdelovanja za stroje za lepljenje robnih trakov. Lepilo se zelo dobro stopi in teče. Omogoča zelo dobro obdelovanje in ne vleče niti.

Uporaba

REDOCOL Kantomelt z nizko vsebnostjo polnil je dovoljeno za večino vrst robnih trakov, ki so jih preverili proizvajalci robnih trakov in ki so dovoljeni za postopek lepljenja s talilnimi lepili (furnir, melamin, poliester, HPL, PVC, ABS, PP). Primernost je odvisna od posebnih lastnosti materiala robnih trakov in osnovnega premaza.

Navodila za obdelavo

Stroj je treba nastaviti v skladu z navodili proizvajalca stroja. REDOCOL Kantomelt je mogoče obdelati na običajen način. Dobre rezultate dosežete ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Temperatura prostora in materiala	18-20 °C
Vlažnost lesa	8-10 %
Temperatura obdelave na valju	180-200 °C
Hitrost pomika	od 10 m/min

Trdnost in obstojnost spojev je med drugim odvisna od deleža dejansko zlepljenih površin spojev.

Kemijsko-tehnični podatki

Osnova	Kopolimer etilen vinil acetata EVA
Vrsta pakiranja	Granulat
Barve	naravna, bela
Viskoznost (Brookfield)	pribl. 80.000 mPa.s
Zmehčišče (Ring & Kugel)	pribl. 107 °C

Skladiščenje

REDOCOL Kantomelt z nizko vsebnostjo polnil lahko hranite 24 mesecev od datuma proizvodnje v tesno zaprti originalni posodi na hladnem in suhem mestu.

Varnostni napotek

Talilna lepila tudi ob upoštevanju predpisanih temperatur obdelave oddajajo hlapce; ti lahko dražijo dihalne organe. Zato je treba sprejeti ukrepe za odstranjevanje hlapov, npr. z ustreznim odsesovanjem.

Oznaka

Upoštevajte **varnostni list** za podrobne napotke glede:

- označevanja nevarnega blaga
- transportnih predpisov
- varnostnih predpisov