

PUR tavné lepidlo

Priklady použitia:

Pre lepenie termoplastických hrán opatrených vhodným primerom na zadnej strane (napr. ABS, PP, PVC, PMMA), živičnaté papierové, CPL- HPL-, dyhové zúbez podkaširovania) hrany a hrany z masívneho dreva. Možno je aj spracovanie na rýchlych oplášťovacích zariadeniach

Vlastnosti / doporučený spôsob spracovania:

Rýchla vytvrdzujúce s vysokou počiatočnou pevnosťou. Dobrá elasticita za chladu a tiež dobrá odolnosť voči pôsobeniu organických rozpúšťadiel.

Spracovateľné so špeciálnymi zariadeniami z nádob neprepúšťajúcich vlhkosť.

Teplota spracovania [°C]:	130 - 150
Vzhľad:	konc. číslo 0 = bezfarebný opalizujúci konc. číslo 1 = biely konc. číslo 5 = čistobiely
Otvorený čas pri 140 °C [s]:	ca. 8 ± 2 (skúšobná metóda Jowat)
Hustota pri 23 °C [g/cm ³]:	ca. 1,35 ± 0,05 (skúšobná metóda Jowat)
Oblasť mäknutia [°C]	ca. 70 ± 5 (podľa metodiky Kofler Heizbank)
Reakčný čas [dni]:	ca. 4 – 7 (v závislosti na podmienkach okolia)

Štruktúra a vlastnosti materiálu a aplikačné podmienky ovplyvňujú kvalitu lepenia. Preto doporučujeme uskutočnenie vlastných skúšok.

Technické údaje:

Viskozita pri 140 °C [mPas]: 75.000 ± 25.000
(Brookfield, Thermosel, hriadeľ č. 28, 5 ot./min.)

Čistenie:

Na nanášacie a natavovacie zariadenie je doporučené použiť Jowat® 930.94 (červený). Zosietený pevne prilepený materiál môže byť rozpustený s Jowat® 930.60 (predtým odskúšajte prosím vhodnosť). Bližšie informácie nájdete v manuáli k PUR – tavným lepidlám pod bodom „Upozornenie na údržbu a čistenie“ (prosím vyžiadať).

Skladovanie:

V uzatvorených originálnych nádobách v suchom a chladnom prostredí (15 – 25°C). Minimálny dátum spotreby je uvedený na etikete.

Balenie:

Nádoby uzatvorené proti vlhkosti. Podľa požiadavky.

Poznámka:

Ďalšie upozornenia k manipulácii, transportu a odstraňovaniu sú uvedené v odpovedajúcom bezpečnostnom liste.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o nami prevedené laboratórne skúšky a skúsenosti našich zákazníkov z praxe. Keďže nemôžu zohľadniť všetky možnosti prípadného použitia, sú nezáväzné. Údaje nepredstavujú ani garanciu kvality, ani ubezpečenie vlastností. Z týchto údajov a tiež z nášho bezplatného technického poradenského servisu nemôžu byť vyvedené žiadne právne nároky.

12/17 Informácie uvedené v tomto technickom prospekte sú založené na praktických skúsenostiach a výsledkoch našich laboratórnych testov. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie. Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné od uvedeného dátumu.

Prosíme, oboznámte sa s informáciami uvedenými na opačnej strane prospektu.

Jowat
Klebstoffe