

REDOCOL KANTOMELT PUR 135.60/61

KLEJ TOPLIWY PUR LOW MONOMER DO KLEJENIA OBRZEŻY

Klej topliwym PUR o zredukowanej zawartości monomerów jako 2 kg blok w folii aluminiowej o bardzo wysokiej odporności na ciepło i wodę.

Właściwości

- Emisja izocyjanianów $\leq 0,1 \%$
- nieoznakowany
- nie wymaga etykietowania Wysoka wytrzymałość początkowa
- Doskonała wytrzymałość końcowa i elastyczność w niskich temperaturach po utwardzeniu

Dane techniczne

Baza	PUR
Szczelność	ok. 1,2 g/cm ³
Lepkość, Brookfield (ASTM D3236)	ok. 72 500 mPa s @ 140°C

Przykłady zastosowań

Do klejenia różnych materiałów obrzeży, gdy wymagana jest wysoka odporność na wysokie temperatury, wilgoć i rozpuszczalniki.

Porady dotyczące obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża:	> 15°C
Temperatura obróbki:	140 - 160°C
Prędkość posuwu:	10 - 60 m/min
Czas wiązania:	ok. 3 dni*

*Zależy od temperatury i wilgotności

REDOCOL KANTOMELT PUR 135.60/61 to utwardzany wilgocią klej topliwym PUR dostarczany w pojemnikach odpornych na wilgoć. Obróbka powinna również odbywać się w suchych warunkach.

Wygląd

naturalny, biały

Czyszczenie

W przypadku dłuższych przestojów maszyny zalecamy czyszczenie jednostki topiącej i aplikującej za pomocą środka czyszczącego REDOCOL do kleju topliwego PUR, niebieski, blok.

Okres trwałości

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 15-25°C i suchych warunkach

Opakowanie

2 kg naboje

Wskazówka bezpieczeństwa

Zawiera izocyjaniany. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i odprowadzanie oparów. Dalsze informacje dotyczące obsługi, transportu i utylizacji można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki.

Uwaga

Informacje zawarte w tej karcie danych technicznych opierają się na naszych testach laboratoryjnych i wartościach empirycznych. Nie obejmują wszystkich podłoży i parametrów zastosowania i dlatego powinny być traktowane jako niewiążące. W związku z tym zalecamy, aby użytkownik dokładnie przetestował prezentowany klej pod kątem jego przydatności na konkretnych elementach w warunkach praktycznych.

Informacje zawarte w niniejszej karcie danych technicznych nie stanowią gwarancji właściwości określonych w obowiązujących przepisach.