

REDOCOL KANTOMELT PUR 135.60/61 LM

ADEZIV CU TOPIRE LA CALD LOW MONOMER PUR PENTRU LIPIREA CANTURILOR

Adeziv cu topire la cald PUR de producție proprie, cu conținut redus de monomeri, ca bloc de 2 kg ambalat în material cu strat interior din aluminiu, cu rezistență foarte ridicată la căldură și apă.

Proprietăți

- Emisie de izocianat $\leq 0,1\%$
- Fără etichetare
- Rezistență inițială ridicată
- Excelentă rezistență finală și excelentă flexibilitate la rece, după reticulare

Date tehnice

Baza	PUR
Densitate	circa $1,2 \text{ g/cm}^3$
Vâscozitate, Brookfield (ASTM D3236)	circa 72500 mPas @ 140°C

Exemple de utilizare

Pentru lipirea diferitelor materiale ale canturilor atunci când este necesară rezistență ridicată la căldură, umiditate și solvenți.

Instrucțiuni de prelucrare

Temperatura mediului înconjurător și a substratului:	$>15^\circ\text{C}$
Temperatura de prelucrare:	$140-160^\circ\text{C}$
Viteza de avans:	10-60 m/min.
Durata de reticulare:	circa 3 zile*

*În funcție de temperatură și de umiditatea aerului

REDOCOL Kantomelt PUR 135.60/61 LM este un adeziv cu topire la cald PUR reticulabil la umezeală, care este livrat în recipiente rezistente la umiditate. Prelucrarea ar trebui să se efectueze, de asemenea, în condiții uscate.

Aspect

Natur, culoare alb

Curățare

În cazul unei perioade de nefuncționare mai lungi a mașinii, vă recomandăm curățarea unității de topire și de aplicare utilizând agentul de curățare pentru adeziv cu topire la cald REDOCOL PUR, culoare albastru, bloc.

Durabilitate

12 luni în recipiente originale închise în intervalul de temperatură 15-25°C și în condiții uscate

Ambalaj

Cartuș, 2 kg

Indicații privind siguranța

Conține izocianati. Trebuie să se asigure o ventilație și o absorbție suficientă a vaporilor. Alte informații privind manipularea, transportul și eliminarea se găsesc în fișa cu date de securitate corespunzătoare.

Observație

Informațiile noastre din această fișă cu date se bazează pe testele de laborator efectuate de către noi și pe valori empirice. Acestea nu pot acoperi în timpul utilizării toate substraturile diferite și toți parametrii diferiți și, din acest motiv, trebuie să fie considerate ca nefiind obligatorii. De aceea, recomandăm să se efectueze de către utilizator o verificare cu atenție a adezivul prezentat, în ceea ce privește adecvarea acestuia la piesele originale și în condiții practice.

Informațiile din această fișă cu date nu reprezintă niciun fel de asigurare a proprietăților în sensul jurisprudenței actuale.