

REDOCOL KANTOMELT PUR 135.60/61 LM

NISKOMONOMERNI PUR TOPIVI LEPAK ZA LEPLJENJE KANT TRAKA

Naš sopstveni PUR topivi lepak sa smanjenim sadržajem monomera u vidu bloka od 2 kg u aluminijumskom pakovanju sa veoma visokom otpornošću na toplotu i vodu.

Svojstva

- Emisija izocijanata $\leq 0,1 \%$
- Nije potrebno označavanje
- Visoka početna čvrstoća
- Odlična konačna čvrstoća i fleksibilnost na niskim temperaturama nakon povezivanja

Tehnički podaci

Osnova	PUR
Gustina	oko 1,2 g/cm ³
Viskozitet, Brookfield (ASTM D3236)	pribl. 72500 mPas @ 140°C

Primeri primene

Za lepljenje kant traka različitih materijala kada je potrebna visoka otpornost na toplotu, vlagu i rastvarače.

Uputstva za obradu

Temperatura okoline i podloge:	>15 °C
Temperatura obrade:	140 - 160 °C
Brzina pomaka:	10- 60 m/min
Trajanje povezivanja:	pribl. 3 dana*

*U zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha

REDOCOL Kantomelt PUR 135.60/61 LM je PUR topivi lepak koji očvršćava u prisustvu vlage i isporučuje se u posudama otpornim na vlagu. Obradu takođe treba izvoditi u suvim uslovima.

Izgled

Prirodna, bela

Čišćenje

U slučaju dužeg zastoja mašine, preporučujemo čišćenje jedinice za topljenje i nanošenje pomoću REDOCOL sredstva za čišćenje PUR topivog lepka, plave boje, blok.

Rok trajanja

12 meseci u originalnoj zapečaćenoj ambalaži u temperaturnom opsegu od 15-25 °C i suvim uslovima

Pakovanje

2 kg patrona

Mere predostrožnosti

Sadrži izocijanate. Mora se obezbediti odgovarajuća ventilacija i odvod para. Dodatne informacije o rukovanju, transportu i odlaganju mogu se naći u odgovarajućem bezbednosno-tehničkom listu.

Napomena

Informacije u ovom tehničkom listu zasnovane su na našim laboratorijskim testovima i iskustvu. One ne mogu da pokriju sve različite podloge i parametre tokom korišćenja i stoga se smatraju neobavezujućim. Stoga preporučujemo korisniku da pažljivo testira predstavljeni lepak na njegovu podobnost na originalnim delovima i u praktičnim uslovima.

Podaci u ovom tehničkom listu nisu garancija karakteristika u smislu važećeg zakonodavstva.