

# REDOCOL KANTOMELT PUR 135.60/61 LM

## PUR-SMÄLTLM MED LÅG MONOMERHALT FÖR LIMNING AV KANTER

Vårt eget monomerreducerade PUR-smältlim som 2 kg-block i aluminiuminkapsling med mycket hög värme- och vattenbeständighet.

### Egenskaper

- isocyanatutsläpp  $\leq 0,1\%$
- Ingen märkning krävs Hög initial styrka
- utmärkt sluthållfasthet och flexibilitet i kyla efter tvärbinding

### Tekniska data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Bas                                 | PUR                      |
| Täthet                              | ca 1,2 g/cm <sup>3</sup> |
| Viskositet, Brookfield (ASTM D3236) | ca 72500 mPas @ 140°C    |

### Exempel på tillämpningar

För limning av olika kantbandsmaterial när hög beständighet mot värme, fukt och lösningsmedel krävs.

### Instruktioner för bearbetning

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Omgivningens och substratets temperatur: | >15 °C         |
| Arbetstemperatur:                        | 140-160 °C     |
| Matningshastighet:                       | 10-60 m/min    |
| Härdningstid:                            | cirka 3 dagar* |

\*Beroende på temperatur och luftfuktighet

REDOCOL Kantomelt PUR 135.60/61 LM är ett fukthärdande PUR-smältlim som kan användas i fuktsäkra och Behållare levereras. Bearbetningen bör också ske under torra förhållanden.

### Utseende

Natur, vit

### Rengöring

Om maskinen inte används under en längre tid rekommenderar vi att du rengör smält- och appliceringsenheten med

### Hållbarhet

12 månader i originalförslutna förpackningar i ett temperaturintervall på 15-25°C och under torra förhållanden

## **Förpackning**

2 kg patroner

## **Säkerhetsanvisningar**

Innehåller isocyanater. Tillräcklig ventilation och utsugning av ångor måste säkerställas. Ytterligare information om hantering, transport och avfallshantering finns i motsvarande säkerhetsdatabladkan hämtas från

## **Anmärkning**

Informationen i detta datablad är baserad på våra laboratorietester och empiriska värden. Dessa kan inte täcka alla olika substrat och parametrar i applikationen och är därför Informationen är inte bindande. Vi rekommenderar därför noggrann testning av det presenterade limmet, fördess lämplighet på originaldelar och under praktiska förhållanden av användaren. Informationen i detta datablad utgör inte någon garanti för egenskaper i den mening som avses i gällande lagstiftning.