

REDOCOL KANTOMELT PUR 135.60/61 LM

PUR LEPILO Z NIZKO VSEBNOSTJO MONOMEROV ZA LEPLJENJE ROBNIH TRAKOV

Lastno PUR talilno lepilo z zmanjšano vsebnostjo monomerov kot 2-kilogramski blok v aluminijasti posodi z zelo visoko toplotno odpornostjo in odpornostjo na vodo.

Značilnosti

- Emisija izocianata $\leq 0,1\%$
- Brez oznak
- Visoka začetna trdnost
- Odlična končna trdnost in hladna prožnost po zamreženju

Tehnični podatki

Osnova	PUR
Gostota	pribl. 1,2 g/cm ³
Viskoznost, Brookfield (ASTM D3236)	pribl. 72.500 mPas @ 140°C

Primeri uporabe

Za lepljenje različnih materialov za robne trakove, kadar se zahteva visoka odpornost na toploto, vlago in topila je potrebno.

Navodila za obdelavo

Temperatura okolice in substrata:	>15 °C
Temperatura obdelave:	140 - 160 °C
Hitrost pomika:	10 - 60 m/min
Trajanje zamreženja:	pribl. 3 dni*

*Odvisno od temperature in vlažnosti zraka

REDOCOL Kantomelt PUR 135.60/61 LM je PUR lepilo, ki se strjuje s pomočjo vlage in se dobavlja v posodah, odpornih na vlago. Tudi predelava mora potekati v suhih razmerah.

Videz

Narava, bela

Čiščenje

Pri daljši neuporabi stroja priporočamo čiščenje enote za taljenje in nanos z uporabo čistila za PUR talilno lepilo modra, blok znamke REDOCOL.

Rok uporabnosti

12 mesecev v originalno zaprtih posodah pri temperaturi od 15 do 25 °C v suhih pogojih

Embalaza

2 kg patron

Varnostni napotki

Vsebuje izocianate. Zagotoviti je treba zadostno prezračevanje in odsesavanje hlapov. Več informacij glede rokovanja, transporta in odstranjevanja najdete na ustreznem varnostnem listu.

Opomba

Podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših laboratorijskih poskusih in izkušnjah. Ti ne morejo pokrivati vseh različnih materialov in parametrov pri uporabi in se zato štejejo za nezavezujoče. Zato priporočamo, da uporabnik skrbno preveri prednastavljeno lepilo glede primernosti za originalne dele in pogoje v praksi.

Podatki v tem podatkovnem listu niso zagotovila lastnostni v smislu trenutne sodne prakse.