

REDOCOL GREENLINE KANTOL (SANS SOLVANTS)

Base	copolymère d'acétate de vinyle
Domaine d'utilisation	Pour coller du chant fin ou épais en ABS, PMMA ou PVC sur un support en bois Pour coller du chant en bois de placage fin ou épais sur un support en bois
Consignes de transformation	Les bouteilles de colle doivent être conservées à plat dans un endroit propre et sans gras. Humidité des matériaux et du bois de 8-12% selon l'utilisation. Appliquer la colle sur un seul côté sur le matériau support à l'aide d'un pinceau, d'une spatule, d'un rouleau ou d'un pistolet. Puis presser le chant.
Temps de presse	à 20°C d'environ 30 min Le temps de traitement de l'encollage dépend du type de plastique du chant et des conditions d'utilisation. En raison de la variété des matériaux des chants et des différentes qualités de film, nous vous conseillons de faire des essais au préalable.
Quantité à appliquer	100-150 g/m ² selon la perméabilité du panneau support
Temps d'ouverture	ca. 11 min. bei 20 °C
Température d'utilisation	Minimum 10°C
Pression de pressage	0,5 N/ mm ²
Viscosité	de 6.000 à 8.000 mPa.s
Valeur du pH	4,5 - 5,5
Traitement de l'encollage	Lorsque les chants épais en ABS, PVC et PP sont collés en respectant les conditions d'utilisation de la colle sur des panneaux supports adéquats, les chants peuvent être fraisés au bout de 30 minutes.
Temps de stockage	Jusqu'à 12 mois (dans le bidon d'origine non ouvert et au sec. Protéger contre le gel).

Attention : sensible au gel